



# 昆山市创易电子有限公司

## 苏州昶赢电子科技有限公司

电话：0512-55160551

传真：0512-57710863

产 品 信 息			
PRODUCT NAME (产品名称)	POLYIMIDE FILM ADHESIVE TAPE 聚酰亚胺胶带 (PCB)		
<b>性能指标：</b>			
ITEM (项目)	UNIT (单位)	SPEC (基准值)	TEST METHOD (实验方法)
Total Thickness (总厚度)	mm	0.060	GB/T 7125-1999
Film Thickness (原料厚度)	mm	0.025	GB/T 7125-1999
Adhesion (粘着力)	N/25mm	5-5.5	GB7125-1999 在温度 23±2 ，相对湿度 50%条件下，对 SUS304不 锈钢冷扎钢板做粘性测试
Tensile Strength (抗拉力)	N/25mm	115	GB/T 7753-1987
Elongation (伸张率)	%	50	GB/T 7753-1987
Heat Resistance (耐热性)		200 /1小时或者 260 /1分钟	对 SUS304不锈钢冷扎钢板 做耐温测试
USAGES (用途) Used to protect golden fingers tin sprayde PCB goes through tin stove as well as wire-soldering 用于印刷线路板 (PCB) 过锡炉喷锡和波峰焊过程中遮蔽金手指			
FEATURES (特性) Good performance in Adhesive Force,High Temperature Resistant,Solvent Resistance,Strong Holding Force,No Residual Adhesive Left (粘性佳，耐高温，耐溶剂，保持力强，不残胶) 1.Substrate Material (材质)：Polyimide Film (聚酰亚胺薄膜) Adhesive(胶粘剂)：Silicone(硅酮)			
存储条件：温度 10 -28 ，湿度 40%-70%存储空间应避免潮湿，粉尘及阳光直射			
备注： 1. 请从收货之日起 60 天内使用，60 天内如有品质异常，按产品技术指标检测，如所供产品在技术指标范围内，本公司概不负责。 2. 本公司只作配合处理，若因不可抗力或环境变化而发生的异常，本公司概不负责。 3. 最终解释权归本公司所有。			
其 它：符合欧盟 RoHS指令的要求			
备 注：本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。			
编 制：Sunny	审 核：郭水明	批 准：李志伟	
发行日期：2010-12-08		版 本：B/1	